


Schlüter®-REFLEECE
Włóknina renowacyjjna

Włóknina PET do płytek i kamienia naturalnego

20.1

Opis techniczny produktu

Zastosowanie i funkcja


Schlüter-REFLEECE jest włókniną z recyklingu PET z naniesioną na spodniej stronie warstwą przyczepną. Może być stosowana do układania tymczasowych, posadzek z płytek i kamienia naturalnego. Samoprzyczepna spodnia warstwa REFLEECE daje się w przypadku demontażu łatwo oddzielić od podłoża bez wyrządzania szkód na istniejącej warstwie podłogi.

Materiał

Schlüter-REFLEECE jest włókniną o grubości 0,85 mm z PET (politereftalan etylenu), na której od spodu naniesiona jest specjalna, bezrozpuszczalnikowa i nie zawierająca plastyfikatorów warstwa przyczepna. REFLEECE z warstwą przyczepną na spodniej stronie włókniny nie jest trwale odporna na UV i dlatego podczas jej składowania należy unikać stałego, intensywnego nasłonecznienia. REFLEECE można przechowywać przez 18 miesięcy w suchym i chronionym przed mrozem (5-30°C) miejscu.


Właściwości materiału i obszary zastosowań:

Schlüter-REFLEECE to nie gnijąca włóknina z samoprzylepnym podkładem spodniej strony do stosowania we wnętrzu w pomieszczeniach prywatnych lub lokalach komercyjnych nie narażonych na wilgoć, w których nie przewiduje się stałych obciążeń dynamicznych. Może być stosowana do tymczasowego układania okładzin z płytek i kamienia naturalnego na powierzchniach, na których planuje się ułożenie posadzki tylko na czas określony. Należą do nich np. hale wystawowe, budynki zabytkowe, prywatne lub komercyjne nieruchomości do wynajmu.



REFLEECE jest odporna na wilgoć, która może pojawić z zaprawy cienkowarstwowej na której układana jest okładzina lub pochodzącej z czyszczenia okładziny.

Płytki układane na REFLEECE w obszarze podłogi powinny mieć wymiary co najmniej 10 x 10 cm i grubość co najmniej 5,5 mm.





Izolacja akustyczna

Dla REFLEECE w stanie zamontowanym określono wartość poprawy dźwięku uderzeniowego (ΔLW) wynoszącą 9 dB (zgodnie z DIN EN ISO 10140).

Rzeczywisty wskaźnik poprawy izolacyjności akustycznej konstrukcji uzależniony jest od lokalnych warunków (rodzaju konstrukcji) i może odbiegać od tej wartości. W związku z tym uzyskane w trakcie prób wartości mogą nie być miarodajne dla każdej sytuacji na budowie.

Podłoża

Należy sprawdzić, czy podłoża, na których ma być układana REFLEECE zasadniczo się do tego nadają, tzn. czy są odpowiednio równe, nośne, czyste i nadają się do klejenia itp. Należy usunąć elementy mogące przeszkadzać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności.

REFLEECE można układać także na podłogach ogrzewanych. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów dla konwencjonalnych jastrzychów grzewczych pod okładziną z płytek.

Powierzchnie pokrywanych okładzin muszą charakteryzować się zasadniczo odpowiednią nośnością i mieć takie właściwości, żeby umożliwić dokładne przyleganie spodniej strony włókniny. REFLEECE można montować tylko na trwale posadowionych posadzkach; posadzki pływające nie nadają się do montażu ze sztywnym pokryciem wierzchnim.

Należy uprzednio sprawdzić, czy podłoża nadaje się do klejenia. REFLEECE można stosować wyłącznie na posadzkach nie zawierających rozpuszczalników lub plastyfikatorów.

Jeśli po usunięciu włókniny renowacyjnej na podłożu pozostaną resztki warstwy kleju, można je łatwo usunąć letnią, czystą wodą. REFLEECE nadaje się w pełni do recyklingu.

Wskazówki dotyczące dylatacji:

włókninę REFLEECE należy oddzielić od istniejących szczelin dylatacyjnych. Odpowiednio do obowiązujących zaleceń należy przenosić spoiny dylatacyjne z podłoża na powierzchnię z płytek. Poza tym wielkopowierzchniowe okładziny na REFLEECE należy dzielić na pola spoinami dylatacyjnymi zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Zwracamy uwagę na zastosowanie różnych typów profili Schlüter-DILEX. W zależności od przewidywanych przemieszczeń, nad konstrukcyjnymi szczelinami dylatacyjnymi należy umieścić odpowiednie profile, takie jak Schlüter-DILEX-BT lub Schlüter-DILEX-KSBT.

Na brzegach okładzin, np. przylegających do pionowych elementów budowlanych lub ścian należy wykluczyć naprężenia. Spoiny brzegowe i przyłączeniowe muszą odpowiadać obowiązującym regulom budowlanym i mieć odpowiednie wymiary, aby unie możliwić powstawanie naprężeń. Zwracamy uwagę na stosowanie różnych typów profili serii DILEX.

Obróbka

1. Należy sprawdzić, czy podłoża, na których ma być układana Schlüter-REFLEECE zasadniczo się do tego nadają, tzn. czy są odpowiednio równe, nośne, czyste i nie wykluczają klejenia itp. Należy usunąć elementy powierzchni mogące przeszkadzać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności
2. Podłoża musi być przed ułożeniem odpyłone i dlatego należy je gruntownie odkurzyć.
3. Pasma REFLEECE rozwija się, przycina do odpowiednich wymiarów, układa we właściwych miejscach i za pomocą pacy lub rolki dociskowej (wałka dociskowego) wciska powierzchniowo w podłoża.
4. Obszary styków oraz połączenie podłogi i ścian obrabia się samoprzylepnym pokryciem połączeń Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Aby uniknąć uszkodzeń lub odklejania się ułożonych pasm REFLEECE od podłoża zaleca się chronić je przed oddziaływaniami mechanicznymi np. przez położenie na nich desek tworzących ciągi komunikacyjne (szczególnie w strefach transportu materiału).

5. Bezpośrednio po przyklejeniu REFLEECE można układać płytki na zaprawie cienkowarstwowej. W tym celu w jednym cyklu roboczym gładką powierzchnią kielni ząbkowanej szpachluje się powierzchnię włókniny i następnie przeczesuje ząbkami zaprawę cienkowarstwową.
6. Płytki zostają na całej powierzchni zatopione w warstwie kleju. Głębokość ząbków szpachli musi być dostosowana do formatu płytek. Przestrzegać czasu otwartego kleju.
7. Odpowiednio do obowiązujących zaleceń należy przenosić spoiny dylatacyjne z podłoża na powierzchnię z płytek. Poza tym wielkopowierzchniowe okładziny z płytek na REFLEECE należy dzielić na pola spoinami dylatacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecamy profile serii Schlüter-DILEX.

Wskazówka:

obrabiwana w połączeniu z REFLEECE zaprawa cienkowarstwowa i materiał okładziny muszą być dostosowane do odpowiednich zastosowań i odpowiadać żądanym wymaganiom.

Demontaż:

8. Spoiny okładziny z płytek wycina się za pomocą odpowiedniego narzędzia; głębokość nacięcia musi być tak wymierzona, aby nie uszkodzić podłoża pod włókniną. W zależności od formatu płytek, zaleca się dzielenie płytek na mniejsze części.
9. Oddzielone od siebie płytki, wraz z klejem do płytek i REFLEECE, można zdjąć z podłoża za pomocą podnośnika ssącego i zutylizować.
10. Podłoża musi być dokładnie odkurzone i oczyszczone czystą wodą lub odpowiednim środkiem myjącym.

Wskazówka:

w przypadku podłogi z drewna lub kamienia naturalnego po oczyszczeniu może być konieczne dopracowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta.



Przeгляд produktów:

Schlüter®-REFLEECE

Włóknina renowacyjna PET

Rolka	szerokość
30 m	1 m



Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Taśma klejąca do przykrycia styku

Rolka	szerokość
50 m	38 mm



Formularz kosztorysowy:

_____m² Schlüter-REFLEECE jako pokrycie renowacyjne z włókniny PET ze specjalną warstwą kleju na spodniej stronie, które służy do czasowego przyklejenia pasm do podłoża, dostarczyć i przestrzegając wskazówek producenta na równym i nośnym podłożu prawidłowo przykleić na całej powierzchni, włącznie z wymaganymi przykryciami styków stosując Schlüter-DITRA-SOUND-KB.

Przykrycia styków

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.
- podlegają osobnemu wynagrodzeniu.

Materiał: _____ €/m²

Robocizna: _____ €/m²

Cena końcowa: _____ €/m²

